PUMA® PAINT

INT

Dernière mise à jour : 2024/12/10

SOUS COUCHE ET FINITION
PLAQUE DE PLÂTRES

Sous couche et finition de haute qualité extra blanche pour travaux intérieur plus spécialement pour support en plaque de plâtres.

DESCRIPTION

Peinture a base de résine VeoVa de très haute qualité à base d'eau, extra blanche, très résistante à la saponification, et au rayonnement UV, avec un pouvoir couvrant maximal. Idéal pour les grands travaux de décoration et de rénovation.

APPLICATIONS

Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin
• Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
• Eliminer toutes les parties non adhérentes.
• La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : Plaque de plâtre, enduit de ciment, enduit de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
• Appliquer la peinture selon les recommandations.

RECOMMANDATIONS

• Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
• Dilution éventuelle avec de l'eau jusqu'à %5
• Outils : Brosse, Pinceaux, Rouleaux et Airless (avec dilution)
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
• Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
• Temps de séchage : Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures.
• Conservation en stock : 24 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à de forte température.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect de la pellicule sèche	VALEUR
Finition	Mate
Brillance à 85º	8
Teinte	Blanc
Masse volumique	±1,6 g/cm3
Rendement theorique	7 à 9 m²/Kg
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures
Résistance à l'abrasion Humide	Classe 3 (EN NF 13 300)
Extrait sec	58,45%
Classification AFNOR	Famille I - Classe 7a2

CONDITIONNEMENT
20 Kg

RENDEMENT
7 m² à 9 m² / Kg

COMPOSITION
VeoVa de haute qualité– Oxyde de Titane – Charges – Additifs – Eau

NOTE
Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 379/88/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1g/lCOV selon la directive 42/2004/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

SPA GRUPO PUMAL
Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès
Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com